



СВОЙСТВА

- Заделка швов, стыков, отверстий
- Ремонт трещин
- Низкий расход
- Безусадочная
- Высокопрочная
- Быстротвердеющая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпаклевка Основит Элисилк РАЗ9 Н готовая к применению предназначена для быстрого ремонта оснований. Рекомендуется для заделки швов и стыков ГКЛ и ГВЛ, заполнения локальных выбоин, углублений и неровностей в основании, шляпок саморезов, а также для устранения сколов на углах, восстановления геометрии конструкций, заполнения трещин за одно нанесение. Шпаклевка Элисилк РАЗ9 Н может быть использована для сплошного финишного выравнивания основания. Наносится на минеральные, деревянные, окрашенные водно-дисперсионными красками основания. Используется с различными видами армирующих лент и сеток, а также с металлическими уголками для восстановления и укрепления углов. Для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Степень белизны	95%
Средняя фракция	25 мкм
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток	0,6 МПа
Расход смеси при слое 1 мм	1,1 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	0,2-6 мм
Время высыхания слоя, не менее	6 часов
Морозостойкость	10 циклов
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура хранения	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+40°C
Срок годности	24 месяца
Фасовка	1 кг

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, гипсовые и полимерные штукатурки и шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, ДВП, OSB, ЦСП, СМЛ, дерево, фанера, ВД ЛКМ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ремонтируемый участок необходимо очистить от пыли, масляных пятен, удалить осыпающиеся элементы и любые загрязнения, препятствующие сцеплению материала с основанием. Обработать область ремонта грунтом, выбранным в соответствии с материалом основания. Минеральные основания рекомендуется обработать универсальным грунтом Основит Унконт LP51 А. Основание готово к нанесению шпаклевки только после полного высыхания грунта.

НАНЕСЕНИЕ

Материал готов к применению. Тщательно перемешать перед нанесением. Допускается разбавление шпаклевки чистой водой, но не более чем 5% от массы. Шпателем (в комплекте) нанести ремонтную шпаклевку на поврежденный участок, тщательно заполнить углубления и приклеить армирующую сетку или ленту. Разгладить шпаклевку по уровню плоскости основания. После высыхания материала, но не ранее чем через 6 часов, отшлифовать отремонтированные участки. При необходимости дальнейшей финишной отделки рекомендуется использовать готовую шпаклевку Основит Элисилк РАЗ9 W.

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Сразу после выполнения работ используемые инструменты необходимо тщательно промыть чистой водой, предотвратив затвердевание материала. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21