# ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ТРАСС FMT 15

(Fugenmörtel Trass FME 15)

**> предотвращает появление высолов и выцветов**
**> для швов шириной 4-15 мм**
**> для внутренних и наружных работ**
**> водо- и морозостойкая**
**> безопасная для пищевых продуктов**
**> обладает противогрибковыми свойствами**
**> легкая в нанесении**

## СВОЙСТВА

Затирка на основе цементного вяжущего с трассовыми добавками для широких швов, водоостойкая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, безопасная для пищевых продуктов, обладает противогрибковыми свойствами. Обеспечивается легкое и равномерное заполнение швов. Наличие трасса снижает вероятность появления высолов и выцветов, а также появление трещин.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 4 до 15 мм в настенных и напольных облицовках из натурального камня, керамической плитки, плит, котто, мрамора. Подходит для полов с обогревом. Рекомендуется для фасадов и террас.

**Перед работой необходимо прочитать инструкцию!**

## ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

**Фасовка:**
Мешок 25 кг, на поддоне 48 шт / 1200 кг.

**Хранение:**
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 24 месяца (от даты производства).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Расход воды:** | ок. 0,26 л/кг |
| **Жизнеспособность:** | ок. 2 ч |
| **Пешеходная нагрузка:** | через 24 ч |
| **Ширина шва:** | 4-15 мм |
| **Расход сухой смеси:** | ок. 0,6 - 2,0 кг/м², в зависимости от размера плитки и ширины шва |

**Цвета:** темно-серый, коричневый, антрацит, песочный, серый.

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Инструменты:**
Низкооборотный миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, губка, контейнер для воды. После использования промыть инструменты водой!

**Подготовка основания:**
Плиточный клей должен полностью высохнуть. Швы между плитками очистить от пыли, остатков раствора, других загрязнений и увлажнить губкой!

Затирка непригодна для устройства кислотостойких полов, деформационных швов, эксплуатации в условиях постоянно присутствующей влаги. Для таких помещений рекомендуется использовать эпоксидную затирку для швов FMY 90 или затирку для швов Экстрим FME 80

**Приготовление раствора:**
Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать в течение ок. 3 мин при помощи миксера до получения однородно окрашенной массы без комков. Выдержать технологическую паузу ок. 3 мин, после чего еще раз перемешать.

В случае высокой нагрузки (термической или статической) на шов, а также для придания водоотталкивающих свойств поверхности рекомендуется добавить в затирку ок. 5-10% Универсальной эмульсии KFV 18 (Universalemulsion KFV 18).

**Пропорции смешивания:**
ок. 6,5 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок).

**Заполнение швов:**
Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя по диагонали относительно шва. Через 5-15 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно протрите поверхность плитки мягкой влажной губкой. Чаще споласкивайте губку, но избегайте ее чрезмерного увлажнения. Убедитесь в том, что швы плотно заполнены. После полного высыхания затирки удалите цементный налет с плитки сухой мягкой тряпкой.
В течение 24 часов после завершения работ необходимо защищать поверхность от механической нагрузки (хождения). Чтобы избежать образования пятен в затирке, перед проведением работ необходимо дать плиточному клею полностью высохнуть и удалить остатки клея из швов. Полная однородность цвета достигается при использовании затирки одной производственной партии!

**ВНИМАНИЕ! Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5$^0$ С или выше +30$^0$ С.**

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

**Охрана труда:**
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.